

LIP 2K Folielim

Lim till foliesystem, 100% vattentätning av väggar och golv



LIP 2K Folielim + LIP Cement blandas och används för vattentätning av golv- och vägg i våtrum.

LIP 2K Folielim används i tätskiktsystem:

LIP Folielim 27 som montagebinder av folie, skarvar, tillbehör och försegling. Se monteringsanvisning.

LIP System 15 används ovanpå LIP VS 20 Ångsåpär och limning av tillbehör. Se monteringsanvisning.

LIP System 16 används på betong med risk för tillskjutande markfukt, Se monteringsanvisning.

- ▶ DS/EN 14891 (testet ner till - 20°C)
- ▶ TGA & ETAG 022 godkänt till våtrum
- ▶ Stor flexibilitet
- ▶ Inom- och utomhusbruk
- ▶ Kan användas vid tillskjutande markfukt
- ▶ Registrerade i BVB, SundHus, Basta, Svanen EcoLabel och DGNB



DB-nr.:	3134293
Artikelnummer.:	5 kg: 4019659 2 kg: 4019642
Emballage:	Plasthink 5 kg Plasthink 2 kg
Färg:	Vit
Antal per pall:	5 kg: 44 2 kg: 72

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10°C - +30°C
Blandningsförhållande	1 del LIP 2K Folielim med 1 del LIP Cement Vit / Grå
Användningstid	Ca 1 timme vid 20 °C*
Härddningstid/klar till beläggning	LIP vit cement 8-12 timmar vid 20°C
Materialåtgång	Se respektive System
TGA/ETAG 022 GEV EMICODE	DS/EN 14891, ETAG 022 EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Förvaring / Teknisk data	24 månader i öppnat emballage (frostfritt)
Förvaring / Arbetsmiljön	24 månader i öppnat emballage (frostfritt)

CE	
17 LIP Byggnadsartikler A/S, Industrivej 16, 5580 Nr. Åby, Danmark	
LIP 2K Vådrumssystem Watertight covering kit DoP No 5001	
Release of dangerous substances	No dangerous materials
Vapour permeability	RH 100 → 75 %: Z _p = 218 GPa · s · m ² /kg and equivalent s _d = 42.5 m RH 94 → 50 %: Z _p = 236 GPa · s · m ² /kg and equivalent s _d = 46.1 m
Water tightness	Watertight according to EN 14891
Crack bridging ability	Assessment category 1: Crack width 0,4 mm
Bond strength	Category 2 (≥ 0.5 MPa)
Joint bridging ability	Category 2
Water tightness around penetrations	Category 2
Resistance to temperature	Category 2 (≥ 0.5 MPa)
Resistance to water	Category 2 (≥ 0.5 MPa)
Resistance to alkalinity	Category 2 (≥ 0.5 MPa)
Reparability	Reparable
Thickness	Overall thickness 0.62 mm
Applicability	Applicable
ETA-14/0003 of 2023/09/11 Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and walls ETAG 022 part 1 1073-CPR-147-1	

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP 2K Folielim

Lim till foliesystem, 100% vattentätning av väggar och golv

Underlag

Gjutna betongväggar och golv äldre än 4 veckor, slipsats äldre än 2 veckor (max. 90% RF.) Lättbetong och lättbetongselement med max. fukthalt på 8%. Murverk, puts och lättbetong. Anhydritgolv med en fukthalt på högst 0,5 %, skivor och montering som uppfyller gällande branschstandard.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra släppmedel innan våtrumssystemet appliceras. Borttagning av fett, tvålrester och kalk görs med LIP G10 Eco Grundrens och LIP K10 Eco Klinkerrent. Vid primning med LIP Primer 54 se produktblad eller emballage för rätt applicering eller gällande Montereingsanvisning.

Bruksanvisning

LIP 2K Folielim + LIP cement: Blanda i förhållandet 1:1 tills folielimmet/membranet är jämnt, smidigt och homogent. Vid användning av LIP Folielim appliceras folielimmet/membranet med LIP Folielimspackel eller roller. Vid användning av LIP System 15/16 appliceras folielimmet/membranet med roller. Eller 6 mm tandspackel i 45 graders vinkel på underlaget som slätspacklas. Skiktjockleken måste vara minst 1 mm efter härdning.

Text från utomhusbroschyren

Vattentätt LIP 2K Folielim membran för terrasser/balkong:

Underlag ska vara jämnt och utan sprickor, fasta, torra, fria från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen och frostbeständig. Det kan ibland vara nödvändigt att avlägsna lösa partiklar mekaniskt genom slipning, fräsning eller sandblästring. Underlaget ska ha en dragstyrka på minst 1 N/mm.

På sugande underlag, grundas/primas med LIP Primer 54 utspädd med vatten 1:10. Applicera den färdiga blandningen (se sid. 6) med den släta sidan på en 6 mm fixkam. Se till att fylla porer och mindre ojämnheter, därefter vänds spackeln och lutas i 45°, på det sättet rillas/tandas resterande tätskikt ut på underlaget. Innan tätskiktet har börjat torka slätspacklas/komprimeras ytan för att ta bort rillor/luftblåsor så att man får en homogen, slät yta med en lagtjocklek på min 2 mm. Åtgång ca 3,6 kg/m² färdigblandad LIP 2K Folielim. Efter ca 24 timmar kan keramik appliceras.

Vid radonsäkring skall det appliceras minst 1,0 mm. Se broschyren för radonsäkring för mer information.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs innan härdning med vatten. Varmt vatten är att föredra.

Färg

Vit.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningarna utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk

LIP 2K Folielim

Lim till foliesystem, 100% vattentätning av väggar och golv

OBS!

Material och underlag bör ha samma temperatur.

Under appliceringen får membranet inte utsättas för kraftig värme, sol eller drag.

Lagtjocklek bör högst vara 2 mm för att undgå eventuell sprickbildning i folielimet / membranet.

Materialtålighet: Materialet tål frost innan applicering och härdning.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljo.

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljo

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk