

# LIP

## VÅTRUMSSPACKEL

VÅDRUMSSPARTEL • LÄTTSPACKEL VÅTRUM • LOW DENSITY FILLER WET ROOM

Färdigblandad finkornig spackelmasa

**10 L**



# LIP Våtrumspackel

LIP Våtrumsspackel är en färdigblandad finkornig spackelmassa med hög fyllningsgrad. Används i våtrum till utspackling och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong och gipsskivor.

## Användningsområde

**LIP Våtrumsspackel** är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllnadsgrad, som användes i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm.

**LIP Våtrumsspackel** är lätt att applicera och slipa. **LIP Våtrumsspackel** kan efter genomtorkning övermålas med de flesta dispersions- och alkydfärger.

## Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen innan spackling. Borttagning av ev. fett och tvålorester görs med **LIP Grundrens**.

## Bruksanvisning

Alla ytor skall vara rengjorda och fria ifrån lösa partiklar och damm. **LIP Våtrumsspackel** appliceras för hand med en spackel i 0-3 mm skikt tjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmassa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning. Åtgång: 1 liter/m<sup>2</sup>/mm.

## Rengöring

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Torkat spackel rengörs mekaniskt. Spackel på huden rengörs med tvål och vatten.

## Förpackning

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

## Färg

Blå

## Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria vid leverans från fabrik. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se [www.lip.dk](http://www.lip.dk) eller kontakta Lip Sverige AB, tfn: 08 25 00 70

**Hänvisning:** Säkerhetsdatablad



CE

LIP A/S  
 Industrivej 16  
 DK-5580 Nørre Aaby

EN 13963  
 EN 15824  
 Type 3A

Joining of gypsum boards  
 Internal plastering based on  
 organic binder


Flexural strength >300 N  
 Reaction to fire B-s1, d0  
 Reaction to fire A2-s1, d0  
 Adhesion >0,3 MPa

Artikel nr.  
 30082



5 709350 030082

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C – +30°C
Åtgång	Bredspackling: ca. 1 liter/m <sup>2</sup> vid 1 mm skiktjocklek. Skarvspackling: ca. 0,3 liter/m <sup>2</sup> vid spackling 2 gånger på gipsskivor.
Skiktjocklek	0–3 mm
Kornstorlek	Max. 0,3 mm
Torktid	Yttorr: ca. 8–10 tim. vid 20°C Genomtorr: ca. 24 tim. vid 20°C
Lagring/Tekniska data	12 mån. i öppen förpackning
Lagring/Arbetsmiljön	12 mån. i öppen förpackning





EMICODE



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK

**- när man bygger på kvalitet!**

**LIP Sverige AB**

Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby

Tfn: 08-25 00 70 · Fax: 08-25 00 71

**[www.lip.dk](http://www.lip.dk) · [infosverige@lip.dk](mailto:infosverige@lip.dk)**