

LIP 746

Golv- och vägglim

Allround-lim med kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper

LIP 746 ett snabbhärdande, vattenbaserat golv- och vägglim med ett kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper. Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl. Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida samt till LVT eller gummi (max 3,5 mm).



- ▶ Kraftigt våthugg
- ▶ Lång öppentid
- ▶ Återaktiveringsegenskaper
- ▶ Homogen vinyl
- ▶ Vinyl med skum- eller vävbaksida
- ▶ Kork med PVC-baksida
- ▶ Nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida
- ▶ LVT och gummi (max 3,5 mm)
- ▶ Underlag ≤ RF 85 % (enligt GBRs limguider)



Art nr:	610017
Förpackning:	10 L i plasthink.
Färg:	Ljusgul. Härdat lim, beige.
Antal per pall:	44

Teknisk data	
Typ	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Applicerings temperatur	18- 25° C
Torrhalt	Ca. 70%
Densitet	Ca. 1,25% kg/liter
Beständighet	God beständighet mot mjukgörarvandring
Belägningsbar	5 - 30 min. beroende p. temperatur, luftfuktighet och underlag*
Lagring	12 mån. i öppnad förpackning vid sval förvaring. Lagras frostfritt
Materialåtgång:	
Vinyl, homogen	ca. 4 m ² /liter
Vinyl med skumbaksida	ca. 4 m ² /liter
Vinyl med vävbaksida	ca. 4 m ² /liter
Vinylplatta	ca. 4 m ² /liter
Nålfilt	3 - 4 m ² /liter
Textil	3 - 4 m ² /liter
Korkgolv med PVC-baksida	ca. 4 m ² /liter
LVT	ca. 4 m ² /liter
Gummi (max 3,5 mm)	ca. 4 m ² /liter

*) Alla torktider är baserade på 50 % RF och en temperatur på 20° C

LIP 746

Golv- och vägglim

Underlag/förutsättningar

Underlaget ska vara bärkraftigt utan genomgående sprickor, rengörs noggrant från damm, olja, fett och andra skiljeämnen. Limmet appliceras med en limspredare på sugande och icke sugande underlag. Appliceringstemperatur för lim och underlag bör ha en temperatur på 18 °C - 25 °C underlaget får ej överstiga 85 % RF, samt luftfuktighet bör ej överstiga 65 % RF.

OBS! Följ golv tillverkarens anvisningar.

Kontakta LIP Sverige vid användning av alkalispärr avsedd att stoppa den kapillära fuktvandringen.

Vid användning av anhydridspackel (gipsbaserade spackel) kontakta gällande materialleverantör.

Vid betong med lågt VCT-tal, under 0,43, i betongen kontakta LIP Sverige.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor m.m.

Vid behov rengörs ytorna med LIP K10 Eco Clean Klinkerrent eller LIP G10 Eco Clean Grundrent.

Slamskikt slipas bort och dammsugs. Lösa delar tas bort.

Vid spackling följ spackelleverantörens anvisningar för att uppnå rätt förutsättningar.

Bruksanvisning

Följ golv tillverkarens anvisningar. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur på minst 18°C.

Rör alltid om limmet, på golv appliceras limmet med en limspredare.

På sugande underlag

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet.
- ▶ Därefter justeras våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

På svagt sugande underlag med täta beläggningar:

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klubbiga (5-30 min*).
- ▶ Därefter läggs våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

Limning på icke sugande underlag med täta beläggningar:

För bästa resultat rekommenderas en spackling av golvet på minst 1,5 mm, beroende på golvavjämningssmassa, låt spacklet torka helt.

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

Alternativ lösning med häftlimning: (vid risk finns för blåsbildning)

- ▶ Lägg våderna direkt i det våta limmet och gnid fast.
- ▶ Därefter lyfts våderna igen så att de båda limytorna luftas tills ytorna känns klubbiga (5-30 min*).
- ▶ Därefter läggs våderna på plats och gnids fast.
- ▶ Kontrollera att övervätningen mellan lim och matta är god.
- ▶ För bästa resultat använd en mattvält.

Limning på vägg:

Förberedelser: Underlaget ska vara fast, rent och fritt från skiljeämnen, lösa partiklar samt kemikalier och oljor mm.

OBS! Väggmattor ska alltid våtlimmas.

- ▶ Rör om limmet väl.
- ▶ Applicera limmet jämnt på väggen med perlonroller. Applicera inte lim på större ytor än att väggmattan kan monteras i vått lim.
- ▶ Montera mattan enligt mattfabrikantens anvisningar.
- ▶ Gnid fast mattan mycket noggrant så att all luft pressas ut och erforderlig vidhäftning uppnås.


Återaktivering

Det härdade limmet kan återaktiveras genom värmepåverkan från t.ex. en varmluftspistol på det aktuella området, därefter är det möjligt att jämna ut eventuella bubblor eller ojämnheter.

Efter nedkylning har limmet återupptagit sin vidhäftning.



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk



LIP 745

Golv- och vägglim

Färg

Ljusbeige. Härdad lim, beige.

Rengöring

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses med T-röd eller limtvätt.

Förpackning

10 L plasthink

Allmänt

LIPs produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tel. 08-25 00 70.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk