

# LIP

## Slamningsputs, grå

Cementbaserat och finkornigt  
slamningsbruk

- ▶ Skiktjocklek max. 3 mm
- ▶ För användning inomhus och utomhus
- ▶ Lämpligt som slutputs
- ▶ Kornstorlek under 0,5 mm



### Användningsområde

**LIP Slamningsputs, grå** används för ytbehandling av tegelväggar och lättbetongväggar, där man vill bevara underlagets karaktär, murförband och struktur. Ytbehandling med **LIP Slamningsputs, grå** kan bestå av vatten-, sten- och säckslamning samt putsning. **LIP Slamningsputs, grå** kan också användas som slutputs. **LIP Slamningsputs, grå** används för medelsvårt utsatta väggar utomhus och inomhus i måttliga miljöer.

### Förbehandling

Vid användning av **LIP Slamningsputs, grå** rengörs underlaget från damm, lösa rester av bruk, salt och andra föroreningar. Muren ska vara rengjord, fogarna ska vara fyllda och ytan ska genomvattnas för att inte torka ut för snabbt.

### Bruksanvisning

Vid blandning av slamningsbruk är det viktigt att alla delar blandas lika länge och med samma tillsats av vatten. **LIP Slamningsputs, grå** kräver effektiv blandning cirka 10 min. i stängd blandare. Det ger bruket optimala egenskaper. Vid mindre volymer bruk kan man blanda med bormaskin med visp och med hög hastighet. Vattnet hålls först i baljan, därefter tillsätts torrprodukten och allt blandas noggrant. Till 25 kg **LIP Slamningsputs, grå** tillsätts cirka 5,5 liter vatten. Om **LIP Slamningsputs, grå** används som slutputs på grovputs ska grovputsen vara minst 3 dagar gammal.

### Slamning

Murytan slammas med en mjuk tegelsten, helt in till stenen, samtidigt som man stänker vatten med en kalkborste. När slamningen är klar ska det inte finnas för

mycket bruk på tegelstenarna, samtidigt som fogarna ska vara helt fyllda. Eftersom slamningen ska hållas fuktig de första 3–4 dyggen, beroende på sol- och vindförhållanden, kan det vara nödvändigt att hålla muren fuktig genom vattning (görs med slang med lämplig spridare) och eventuellt täcka den med kanvaspresenning. Slamning på maskinsten rekommenderas inte. Handslaget eller mjukslaget tegel rekommenderas, helst av rödlera. Bäst är att utföra arbetet i mulet väder. Om solen skiner direkt på ytorna bör de skämmas av. Utför aldrig arbetet strax innan frost eller under frost.

### Efterbehandling

Efter 28 dygn kan slamningsbruket målas med exempelvis en kalkfast färg.

### Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt. OBS! Icke härdat material får inte hållas ut i avlopp då cementbaserat material härdar under vatten och kan täppa till avloppet.

### Förpackning

20 kg plastlaminerade papperspåsar. Ska lagras torrt.

### Färger

Grå

### Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

**Hänvisning:** Säkerhetsdatablad

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10 °C–+30 °C
Blandningsförhållande	4,4 liter vatten till 20 kg
Bearbetningstid	Ca 3–4 timmar vid 20 °C
Skiktjocklek	Max. 3 mm
Kornstorlek:	0–0,5 mm
Brandklass	A1
Materialåtgång	Ca. 1,8 kg / m <sup>2</sup> / mm.
Prov utförd med	DS/EN 998-1 GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION
Lagring / Tekniska data	Min. 18 månader i oöppnad förpackning
Lagring / Arbetsmiljön	Min. 18 månader i oöppnad förpackning