

LIP

LÄTTSPACKEL

HÅNDSPARTEL LET • LETTSPARKEL • FINE PLASTER FILLER

Färdigblandat lättspackel

10 L



LIP Lättspackel

Spacklet används inomhus till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsplattor m.m. i torra utrymmen. LIP Lättspackel har mycket bra fyllförmåga och minimal insjunkning. Spacklet kan målas över med dispersions- och alkydfärg.

Användningsområde

LIP Lättspackel är ett lättspackel med särskilt goda fyllningsegenskaper som används för spackling av väggar inomhus. Med en kornstorlek på max. 0,3 mm är **LIP Lättspackel** lämplig som avslutande yta inför fortsatt behandling med t.ex. färg, väv och liknande.

I våtrum ska reglerna för spackling av ytor följas. Här rekommenderas enbart användning av cementbaserat spackel, t.ex. **LIP 300/310/320** eller färdigblandad **LIP Våtrumsspackel**.

Underlag

LIP Lättspackel kan användas för spackling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsskivor och liknande rekommenderas att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av dessa underlag.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen innan spackling. Borttagning av ev. fett och tvårester görs med **LIP Grundrens**.

Bruksanvisning

LIP Lättspackel är färdig för användning och appliceras med spackel, putsbräde eller med maskin. Utjämning görs med spackel. Vid spackling av djupa hål eller sprickor ska **LIP Lättspackel** appliceras i flera omgångar. Observera att **LIP Lättspackel** ska vara torr innan ett nytt skikt appliceras. När större hål ska fyllas ut tillsätts cirka 10 % cement.

När **LIP Lättspackel** är torr efter cirka 24 timmar, beroende på skiktjocklek, kan ytan slipas. Inför fortsatt behandling rekommenderas primning av den spacklade ytan med **LIP Primer**, vilket säkerställer bästa möjliga vidhäftning vid t.ex. målning.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan härdning. Härdat spackel kan endast tas bort mekaniskt.

Förpackning

Plasthink på 10 liter.
Ska förvaras torrt och frostfritt.

Färg


Grå

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning


Säkerhetsdatablad



Artikel nr.
30037



Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C – +30°C
Åtgång	Bredspackling: ca. 1 liter/m ² vid 1 mm skiktjocklek. Skarvspackling: ca. 0,3 liter/m ² vid spackling 2 gånger på gipsskivor
Skiktjocklek	0–4 mm
Kornstorlek	0–0,15 mm
Torktid	Yttorr: ca. 1–3 tim. vid 20 °C Genomttorr: ca. 24 tim. vid 20 °C
Lagring / Tekniska data	12 mån. i öppnad förpackning
Lagring / Arbetsmiljön	12 mån. i öppnad förpackning





Medlem af
GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

- när man bygger på kvalitet!

LIP Sverige AB

Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby

Tfn: 08-25 00 70 · Fax: 08-25 00 71

www.lip.dk · infosverige@lip.dk