

LIP Våtrumsspackel

Finkornig spackelmasa till våtrum



LIP Våtrumsspackel är en färdigblandat lättspackel och finkornig med hög fyllnadsgrad. Den kan användas i våtrum till utspackling och bredspackling av tak och väggar av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, mm.

LIP Våtrumsspackel är lätt att applicera och slipa. LIP Våtrumsspackel kan efter genomtorkning övermålas med dom flesta dispersions- och alkydfärger.

- ▶ Produkten innehåller inte phthalater
- ▶ Kornstorlek upp till 0,3 mm
- ▶ Användning inomhus
- ▶ Lätt att arbeta med
- ▶ Övermålningsbar
- ▶ Färdigblandad
- ▶ Minimalt krympning
- ▶ Registrerade i BVB, SundHus, och Basta



Art nr:	30082
Emballage:	10 liter plasthink
Färg:	Blå
Antal per pall:	44 x 10 ltr.

Tekniska data	
Arbets temperatur	+5°C - +30°C
Materialåtgång	1 m ² / liter / m ² / mm
Skikt tjocklek	0-3 mm i en arbetsmoment
Kornstorlek	Upp till 0,3 mm
Torktid	Yttorr: Ca. 8-10 timmar vid 20°C* Gennettorr: Ca. 24 timmar vid 20°C*
Förvaring / Teknisk data	Min. 12 mån. i öppnad förpackning*
Förvaring / Arbetsmiljö	Min. 12 mån. i öppnad förpackning*

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP Våtrumsspackel

Finkornig spackelmasa till våtrum

Underlag

LIP Våtrumsspackel kan användas för spackling av lättbetong, betong, puts, gips etc. På gipsplattor och liknande rekommenderas att man följer tillverkarens anvisningar för spackling av de här underlagen.

Förbehandling

Underlaget skall vara hållbart och fritt från genomgående sprickor. Det måste vara rengjort från separationsmedelsom damm, olja, fett, vax och utblåsningar. Slam på ytan slipas bort.

På mycket absorberande ytor inomhus, grunda med LIP Primer 54 i förhållandet 1:10

Bruksanvisning

LIP Våtrumsspackel appliceras för hand med en spackel upp till 3 mm i skikt tjocklek. Vid tjocklek över 3 mm skall spackelmassan påföras i flera omgångar. Spackelmassan skall vara genomtorr innan ett nytt lager appliceras. Om spackelmasa utsätts för direkt vattenpåverkan, skall den efterbehandlas med våtrumsfärg enligt leverantörens anvisningar. Spackelmassan får inte utsättas för direkt vattenbelastning.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Torkat spackel rengörs mekaniskt eller genom blötläggning i varmt vatten. Spackelpå huden rengörs med tvål och vatten.

Emballage

10 liter plasthink. Skall förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Blå.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk



LIP Våtrumsspackel

Finkornig spackelmasa till våtrum

OBS!

LIP Våtrumsspackelskall förvaras torrt, svalt och frostfritt.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken av nästa lager ökar risken för krympning och sprickbildning.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se [lip.dk/Miljø](http://lip.dk/Miljo).

Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se [lip.dk/Miljø](http://lip.dk/Miljo).

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk