



## Pudsgrunder

Benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds



- ▶ Ikke brandbar
- ▶ Let bearbejdelig
- ▶ Vandafvisende
- ▶ Diffusionsåben
- ▶ Vejrbestandig
- ▶ Hvidpigmenteret



### Anvendelsesområde

LIP Pudsgrunder benyttes som grunder inden påføring af LIP Siliconehartspuds på faste underlag, så som LIP 350, LIP 360, cementpuds, kalk, gipspuds mm.

### Underlag

Underlaget skal være fast, rent, støv- og fedtfri. Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance.

### Forbehandling

Alle underlag grundes med LIP Pudsgrunder. Alger mm. afrenses inden påføring af LIP Pudsgrunder og påføres med pensel eller rulle.

### Udførelse

LIP Pudsgrunder opføres grundigt med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens. På stærkt sugende underlag kan LIP Pudsgrunder fortyndes med op til 20% vand.

### Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

### Emballage

20 kg plastspand.

### Farve

Som standard hvid. NCS farver kan laves. Grunder skal have samme farve som puds-en.

### Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger,

ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

**Henvisning:** [Sikkerhedsdatablad](#)

| Tekniske data     |  |
|-------------------|--|
| Arbejdstemperatur | +5°C - +30°C   |
| Arbejdsforhold    | Undgå helst direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed |
| Tørretid          | Ca. 12 timer v. 18°C og 65% relativ luftfugtighed          |
| Vægtfylde         | 1,6 kg/liter   |
| pH værdi          | 8-9  |
| Glansgrad         | Mat  |
| Forbrug           | Ca. 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>                              |
| Lagring           | Min. 12 mdr. i uåbnet emballage                            |

