

# LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.



LIP VS 20 Primer er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling.

LIP VS 20 Primer er meget diffusionstæt, og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m.

LIP VS 20 kan derudover benyttes som radonsikring sammen med LIP VS 30. Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer LIP VS 20 gennemtrængning af bl.a. harpiks.

## LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådtrum

Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes LIP VS 20 sammen med LIP Vådtrumssystem/LIP VS 30.

- ▶ Til radonsikring
- ▶ Til vanskelige underlag
- ▶ Som fugt-/dampspærre
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Diffusionstæt
- ▶ Lugthæmmende



DB-nr.:	3 kg: 5273487 12 kg: 5273041
Varenr.:	3 kg: 80216 12 kg: 80223
Emballage	3 og 12 kg plastspand
Farve:	Grøn
Antal pr. palle:	3 kg: 72 12 kg: 21

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	Min. +10°C - +30°C
Tørretid*	Ca. 1 time ved 20°C
Forbrug	Ca. 200 g. primer / m <sup>2</sup> , (280 g / m <sup>2</sup> til radonsikring)
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit
Lagring / Arbejds miljø	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit

\* ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

# LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

## Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%. Min. 19 mm vandfast konstruktionskrydsfinérplader (kun gulve) udført iht. gældende anvisninger og andre godkendte lette konstruktioner. 2 lag 13 mm vådrumsgipsplader, 1 lag 15 mm fibergipsplade, 1 lag 13 mm vådrumsgipsplade + 1 lag 12 mm kalciumsilikatplade og godkendte boards (kun vægge).

## Forbehandling

LIP VS 20 Primer kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.

## Brugsanvisning

Det anbefales at påføre primeren ad 2 omgange for at opnå et ensartet og tæt lag. LIP VS 20 Primer skal på sugende underlag blandes 1:5 med vand og påføres med pensel/rulle. 2. lag påføres uforyndet og påføres på tværs af 1. lag, når 1. lag er helt tørt (ca. 1 time v. 20°C).

## Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden primeren tørrer, varmt vand er at foretrække.

## Emballage

3 og 12 kg plastdunk. Skal opbevares frostfrit.

## Farve

Grøn.

## Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

## Henvisning

Sikkerhedsdatablad

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*

# LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

## Bemærk!

LIP VS 20 Primer tørrer langsommere, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj

Underlag og rumtemperatur skal ved påføring være min. 10° C

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*