

LIP Montagelim

Flexibelt montagelim med hög slutstyrka



LIP Montagelim är ett flexibelt montagelim som fäster på de flesta material, t.ex. glas, speglar, metall, betong, tegel, keramik mm. Lämpligt för limning av många olika byggmaterial. Kan användas både inom- och utomhus och kan övermålas med de flesta vattenbaserade färger och alkyd färger. LIP Montagelim kan användas som elastisk fog i kök, badrum och industriella miljöer. LIP Montagelim kan användas på natursten.

- ▶ Fri från ftalater
- ▶ Användning inom- och utomhus
- ▶ Luktfrött
- ▶ Övermålningsbart
- ▶ Som dilatationsfog
- ▶ Temperaturbeständig
- ▶ Mycket låga emissioner
- ▶ Till natursten
- ▶ Livsmedelsgodkänd



Färg	Innehåll	Art.nr.	NCS kod
Vit	290 ml	31363	NCS S0500-N

Tekniska data	
Skinnbildning	Ca. 10 min. (@ +23°C/50 % relativ luftfuktighet)
Draghållfasthet	3,20 N/mm ²
Densitet	1,50 g/ml
Materialåtgång	Fogbredd i mm x fogdjup i mm = Materialåtgång i ml/m. (se Kalkylator på lip.dk eller LIP's app)
Shore (hårdhet)	Shore 58, DIN53505/ISO 868
E-modul 100%	2,0 N/mm ²
Brottförlängning	250%
Genomhärdning	3 mm/24 timmar (@ +23°C/50 % relativ luftfuktighet)
Temperaturbeständighet	-40°C - +120°C
Användningstemperatur	+5°C - +40°C
Foggrörelse	20%
Lagringstid	24 mån. från tillverkningsdatum i oöppnat emballage. Förvaring frostfritt

LIP Montagemlim

Flexibelt montagemlim med hög slutstyrka

Underlag

LIP Montagemlim kan användas när underlaget är torrt, fast och fritt från damm och fett. Testa alltid vidhäftningsförmågan för att fastställa produktens lämplighet på materialet. Det krävs normalt ingen primning av icke-porösa underlag, för porösa underlag ska en primer användas. **OBS!** LIP Montagemlim rekommenderas inte för fogar som konstant utsätts för vatten eller i simhallar där vattnet innehåller klor.

Bruksanvisning

Limytorna ska vara fasta, rena, torra och fettfria. LIP Montagemlim appliceras på materialen, som pressas ihop. Om LIP Montagemlim används som dilatationsfog följs gällande regler/rekommendationer på området. Före fogning med LIP Montagemlim täcks kanterna och man säkerställer att en 3-punkts häftning inte kan uppstå. Det kan man åstadkomma med t ex bottningstejp eller bottningslist. Bottningslist eller bottningstejp får inte primas. LIP Montagemlim appliceras med foggistol som passar för patronen. Fogarna fylls helt och jämnas ut med en våt fogpinne. Utförande av fogarna ska fyllas och stå i proportion till plattornas yta och användning. Fogen är utformad så att den inte är djupare än plattorna, och så att vatten inte kan samlas på ytan. Fogar längs vertikala gränser ska göras med lutning bort från den vertikala ytan.

Rengöring

Verktyg rengörs med LIP Rengöringsservett och fogmassa tas bort med t ex aceton. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt eller med silikonborttagare. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Emballage

290 ml. patroner. Skall förvaras torrt och frostfritt.

Färg

Vit

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

OBS!

Fogmassan härdar långsammare vid låg temperatur och fuktighet.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk