

LIP Sanitetssilicone

Neutralhærdende premiumsilicone



LIP Sanitetssilicone er en højelastisk neutralhærdende siliconefugemasse, der er særlig velegnet til tætning og fugning i køkken og badeværelset. LIP Sanitetssilicone er særlig velegnet til klinker, fliser, marmor, natursten og har en særdeles god vedhæftning til de fleste materialer, som f.eks. metal, mursten, keramik, kunststoffer, glas, PVC og behandlet træ. Misfarver ikke natursten og marmor.

- ▶ Produktet indeholder ikke phthalater
- ▶ DS/EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM
- ▶ DS/EN15651-2 G-CC 25LM
- ▶ DS/EN15651-3 S XS1
- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til vådrum
- ▶ Stor elasticitet
- ▶ Lav emission
- ▶ Særdeles aldersbestandig
- ▶ Bakterie- og svampeafvisende
- ▶ Velegnet til natursten
- ▶ Fødevaregodkendt
- ▶ Egnet til DGNB og Svanemærkede byggerier



Farve	Indhold	Varenummer	DB-nummer	NCS Farve
Hvid	300 ml	31354	2391629	NCS S0500-N
Råhvid	300 ml	31361	2391639	NCS S1002-Y
Perlehvid	300 ml	31357	2391633	NCS S1500-N
Sand	300 ml	31362	2391641	NCS S2005-Y50R
Jasmin	300 ml	31358	2391635	NCS S0502-Y
Manhattan/lysgrå	300 ml	31356	2391631	NCS S2500-N
Grå	300 ml	31351	2391622	NCS S5000-N
Koksgrå	300 ml	31359	2391638	NCS S7500-N
Bahamabeige	300 ml	31355	2391630	NCS S3030-Y20R
Brun	300 ml	31352	2391624	NCS S6020-Y50R
Sort	300 ml	31353	2391627	NCS S9000-N
Beige	300 ml	31371	2420805	NCS S1505-Y40R
Cement	300 ml	31370	2420806	NCS S3005-Y
Transparent	300 ml	31350	2391620	-

Tekniske data	Farvet	Transparent
Hindedannelse	Ca. 8 min (@25°C, 50% RH)	Ca. 8 min (@25°C, 50% RH)
Vægtfylde	1,22 g/ml	1,02 g/ml
Shore A	19	15
E-modul 100%	Ca. 0,35 N/mm ²	0,25 N/mm ²
Brudforlængelse	500%	550%
Forbrug	Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m. Se forbrugsberegner på lip.dk	
Fugebevægelse	25%	
Arbejdstemperatur	+5°C - +40°C	
Gennemhærdning	Ca. 2-3 mm/24 timer	
Temperaturbestandighed	-50°C til 120°C	
Trækstyrke	1,20 N/mm ²	
Fødevaregodkendt	Iht. EN 1186, EN 13130 og CEN/TS 14234	
Afprøvninger	DS EN 15651-1, DS EN 15651-2, DS EN 15651-3 GEV EMICODE EC 1+	
Lagring	18 mdr. fra produktionsdato	
Fugebredde	Fugedybde	Tilladt difference
3-4 mm	4-5 mm	+/- 1 mm
6 mm	6 mm	+/- 1 mm
8 mm	6 mm	+/- 1 mm
10 mm	8 mm	+/- 2 mm
15 mm	10 mm	+/- 2 mm
20 mm	12 mm	+/- 2 mm
25 mm	15 mm	+/- 2 mm

LIP Sanitetssilicone

Neutralhærdende premiumsilicone

Underlag

LIP Sanitetssilicone kan bruges, når underlaget er tørt, fast og rene. Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol.

Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet. Der kræves normalt ingen priming af underlaget.

Brugsanvisning

Inden fugning med LIP Sanitetssilicone, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punktshæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes. LIP Sanitetssilicone pålægges med pistol på rene, tørre og fedtfrie flader. Fugerne fyldes helt op og inden for 10 minutter kan overfladen efterglittes med en sæbe/vand-mættet fugepind. Frisk overskydende masse fjernes med acetone eller rensebenzin. Afhærdet fugemasse fjernes med barberblad eller hobbykniv.

Udformning Fugerne bør være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse. Fugen udformes, så den ikke ligger dybere end fliserne, og så der ikke kan stå vandansamlinger på overfladen. Fuger langs lodrette begrænsninger udføres med fald bort fra den lodrette flade.

Rengøring

Værktøj rengøres med LIP Renseserviett og fugemasse fjernes med f.eks. acetone. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk eller med siliconefjerner. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Emballage

300 ml patroner. Skal opbevares tørt og frostfrit.

Farve

Transparent, Hvid, Perlevid, Manhattan (lysegrå), Grå, Råhvid, Koksgrå, Sort, Bahamabeige, Brun, Jasmin og Sand.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Bemærk!

Fugemassen hærdner langsommere ved lav temperatur og fugtighed og hurtigere ved høje temperatur og luftfugtighed.

LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside www.lip.dk.