

Underlag och förberedelser för LIP Folie system 25

LIP Foliesystem 25 är avsett för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. En grundregel när det gäller LIP Foliesystem 25 är att underlaget skall ha en så liten sugförmåga som möjligt och en bärighet/stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen. Underlag skall uppfylla BBV 10:1 och vara monterat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfastighet uppnås för att bära den keramiska beklädnaden. Förbehandlingen av olika typer av skivmaterial, massiva konstruktioner osv. skiljer sig åt beroende på underlagets sugförmåga, alkalitetsbeständighet osv.

För att kunna bedöma ert skivmaterial på rätt sätt finns mer information på Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se under våtrumsskivor.

Sugande skivmaterial:

Används LIP Primer 54 som spädes med 3 delar vatten (1:3).

Icke sugande skivmaterial:

Behövs normalt sett ingen förbehandling men om det ändå upplevs att limmet torkar snabbt kan ytan primas med LIP Primer 54 som spädes med 3 delar vatten 1:3.

Skivmaterial som är belagda med GLASFIBER exempelvis Humidboard, Glasrock osv.:

Används koncentrerad LIP Primer 54.

Lättbetong, puts och andra sugande oorganiska material:

Används LIP Primer 54 som spädes med 3 delar vatten (1:3).

Platsgjuten betong eller prefabricerad betong:

Behövs normalt sett ingen förbehandling men om det ändå upplevs att limmet torkar snabbt kan ytan primas med LIP Primer 54 som spädes med 0,5 delar vatten 2:1.

Självnivellerande spackelmassor "Flytspackel":

Används LIP Primer 54 som spädes med 0,5 delar vatten 2:1.