

Underlag och förberedelser för LIP VS30 System 17

LIP VS30 system 17 är avsett för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBV, www.bkr.se. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande ska avlägsnas. En grundregel när det gäller LIP VS 30 system 17 är att underlaget ska ha en så liten sugförmåga som möjligt och en bärighet/stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen. Underlaget ska uppfylla BBV 10:1 och vara monterat enligt materialleverantörens monteringsanvisningar så att rätt böjstyvhet och hållfastighet uppnås för att bära den keramiska beklädnaden. Förbehandlingen av olika typer av skivmaterial, massiva konstruktioner osv. skiljer sig åt beroende på underlagets sugförmåga osv.

För att kunna bedöma ert skivmaterial på rätt sätt finns mer information på Byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se under våtrumsskivor.

Sugande skivmaterial:

LIP Primer 54 spädes med 3 delar vatten (1:3)/alternativt LIP VS20 Ångspärr spädes med 5 delar vatten (1:5)

Icke sugande skivmaterial:

Behövs normalt sett ingen förbehandling.

Lättbetong, puts och andra sugande oorganiska material:

LIP Primer 54 spädes med 3 delar vatten (1:3)/alternativt LIP VS20 Ångspärr spädes med 5 delar vatten (1:5)

Platsgjuten betong eller prefabricerad betong:

Behövs normalt sett ingen förbehandling.

Självnivellerande spackelmassor "Flytspackel":

LIP Primer 54 spädes med 3 delar vatten (1:3)/alternativt LIP VS20 Ångspärr spädes med 5 delar vatten (1:5)