

LIP Putsgrund

Används som grund innan LIP Siliconhartsputs appliceras



LIP Putsgrund används som grund före applicering av LIP Siliconhartsputs på fasta underlag som LIP 350, LIP 360, cementputs, KC Bruk mm.

- ▶ Ej brännbar
- ▶ Lätt att bearbeta
- ▶ Vattenavvisande
- ▶ Diffusionsöppen
- ▶ Väderbeständig
- ▶ Vitpigmenterad
- ▶ Registrerade i BVB, SundHus, Basta, Svanen EcoLabel och DGNB



DB-nr.:	1666483
Artikelnummer.:	100570
Emballage:	20 kg plasthink
Färg:	Vit
Antal per. pall:	24

DB-nr.:	1884820
Artikelnummer.:	101416
Emballage:	20 kg plasthink
Färg:	Vald kulör/färg
Antal per. pall:	24

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Arbetsförhållanden	Undvik helst direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet
Torktid	Ca. 12 timmar vid 18°C och 65% relativ luftfuktighet
Densitet	1,6 kg/liter
pH värde	8-9
Glans	Matt
Materialåtgång	Ca. 0,2-0,3 kg/m ²
Förvaring / Teknisk data	Min 24 mån. från produktionsdatum. I öppnat emballage Öppnat emballage ej i direkt solljus
Förvaring / Arbetsmiljö	Min 24 mån. från produktionsdatum. I öppnat emballage Öppnat emballage ej i direkt solljus

* vid 20° C, och 50 % RF med en viss luftväxling.

LIP Putsgrund

Används som grund innan LIP Siliconhartsputs appliceras

Underlag

Ytor som är fasta och utan sprickbildning, t.ex. Putsade ytor, Tegel, Betong med max 90%RF. Lättbetong, max. fukthalt 8 %, med armerat putsskikt, t.ex. LIP 350 Universalbruk/LIP 360 Fiberputs. Underlaget ska vara fast/bärkraftigt, rent, och vara helt härdat och fritt från restfukt. Vid tidigare målade ytor vänligen kontakta LIP för konsultation. Eventuell restfukt i underlaget kan ge färgskiftningar.

Förbehandling

Underlaget ska vara rengjort från skiljeämnen som damm, olja, fett, vax och mögel/alger. Ytslamma/betonghud ska slipas bort. Borttagning av kalk, fett, rengörings-/tvålrester tas bort med LIP K10 Eco Klinkerent/LIP G10 Eco Clean Grundrent. Underlaget ska vara helt härdat och fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan ge färgskiftningar. Används endast på lodräta ytor.

Bruksanvisning

LIP Putsgrund blandas med en långsamtgående mixer så att en jämn konsistens uppnås. På starkt sugande underlag kan LIP Putsgrund spädas med upp till 20 % vatten. LIP Putsgrund och appliceras med pensel eller roller.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten. Varmt vatten är att föredra.

Emballage

20 kg plasthink.

Färg

Som standard vit. NCS kulör/färg kan brytas fram.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk

LIP Putsgrund

Används som grund innan LIP Siliconhartspats appliceras

OBS!

Mörka färgtoner är särskilt känsliga för påverkan av/från väderleken under utförandet/appliceringen samt underlaget struktur och absorptions-/uppsugningsförmåga. Vi rekommenderar att välja kulören/färgen med ljusreflektion på +20%.

Arbetet utförs så att väggytor kan färdigställas i ett arbetsmoment och skyddas mot klimatpåverkan vid utförande och efterföljande härdning.

Utomhusarbete med puts ska endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5°C och +25°C och inte i direkt solljus. Vid risk för regn eller temperaturer under +5°C ska fasader täckas över.

Utvändig putsning i kalla och fuktiga perioder rekommenderas inte.

Teknisk hållbarhet: Den tekniska lagringstiden är en tidsangivelse inom vilken produkten kan förväntas leva upp till de dokumenterade tekniska egenskaperna. För mer information se lip.dk/Miljö
Arbetsmiljön: Lagringstiden anger när det kan finnas risk att produkten t.ex. frigör krom för mer information se lip.dk/Miljö.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk