

LIP

Multi Fliseklæb Let

Højfleksibel cementbaseret letvægtsklæber



- ▶ Til gulvvarme
- ▶ Til vådrum
- ▶ Ekstra lang åbningstid
- ▶ Ekstra standfast
- ▶ Støvreduceret
- ▶ Endnu større rækkeevne

Let

LIP Multi Fliseklæb Let

05.2015

Anvendelsesområde

Til inden- og udendørs opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstenskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, rockwoolplader, polyoporplader, betonsten, havesten m.m. Velegnet til gulve med gulvvarme.

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med max. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på max. 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumspalder, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyll, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med **LIP Klinkerens/LIP Grundrens**. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med **LIP Primer 54** i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir.

Brugsanvisning

1 kg. **LIP Multi Fliseklæb Let** blandes med 0,4-0,6 liter rent, koldt vand. Massen blandes under kraftig omrøring til en klumpfri masse, og hviler i 5 minutter. Herefter genoprøres massen og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges senest 90 minutter efter blandingstidspunktet.

Vandmængde

Vægekonsistens: Ca. 7,0-8,0 l. pr. 15 kg
Gulvkonsistens: Ca. 8,5-9,5 l. pr. 15 kg.
Letflydsklæber: Ca. 10,0 l. pr. 15 kg.
Spartelkonsistens: Ca. 9,0 l. pr. 15 kg.
Kan spartles i lagtykkelse op til 20 mm.

LIP Multi Fliseklæb Let påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Kontroller jævnlige at hele flisens bagside er helt dækket. Korrigerende af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugsevne. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved montering af fliser større end 30 x 30 cm samt ved al udendørs montering, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden, der sikrer at flisens bagside dækkes fuldstændig. Ved montering af fugtfølsomme natursten anbefales det at anvende **LIP Hurtighærdende Fliseklæb**. Find mere om montering af storformatfliser samt natursten på www.lip.dk under vejledninger.

Rengøring

Rester af fliseklæb på fliseoverflader, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet fliseklæb ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærdner under vand. Afhærdet fliseklæb kan bortskaffes som alm. byggeaffald.

LIP Multi Fliseklæb Let skal opbevares tørt. Udfugning må tidligst påbegyndes 8 timer efter opsætning, afhængig af underlagets sugsevne, fugtindhold og temperatur samt vandtilsætning. Til udfugning anbefales LIP fugeprodukter.

Emballage

15 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Mærkning

Lokalirriterende. Indeholder Calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S22 Undgå indånding af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Kodenummer: 00-4 Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993). PR-nr. 1579406. PRN nr. 75972

Henvi sning

Sikkerhedsdatablad

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Forbrug	Ca. 0,7 kg. pr. m ² , pr. mm. lagtykkelse (som letflydsklæber)
Blandingsforhold	1 kg. LIP Multi Fliseklæb Let til 0,4 - 0,6 liter vand
Anvendelsestid	Ca. 90 minutter (20°C)
Åbningstid	30-40 minutter (20°C)
Gangbar	Tidligst efter 8 timer afhængig af temperatur og underlagets fugtindhold og sugsevne
Fuld belastning	Efter 7 døgn (20°C)
Fugning	Tidligst efter 8 timer afhængig af temperatur og underlagets fugtindhold og sugsevne
Holdbarhed	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage

90% støv reduceret i forhold til en traditionel fliseklæb

Afprøvninger

DS EN 12004/2: C2 TE S1

Farver

Lysegrå

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor. For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.

LIP - når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: