

LIP

Multi Fliseklæb

Cementbaseret fliseklæb med stor vedhæftning og elasticitet



Flexibel

- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Til gulve med opvarmning
- ▶ På gamle fliser og vinyl
- ▶ MK godkendt
- ▶ Til vådrum
- ▶ I svømmebassiner

LIP Multi Fliseklæb

Anvendelsesområde

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, skifer, murstensskaller, storformatflise, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, rockwoolplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m.
Til marmor og andet "gennemsligtigt" materiale anbefales **LIP Multi Fliseklæb hvid**

Underlag

Betonelementer, klinkerbeton, pudset væg, gasbeton og Siporex, gipskartonplader, vandfaste finerplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, svømmebassiner, kølerum samt steder, hvor der ønskes stor vedhæftning og forskydningsstyrke, f.eks. ved gulvvarme. Støbte betonvægge og dæk ældre end 2 mdr. Afretningslag ældre end 2 uger og iht. gældende anvisninger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtighed på 4-8%, følg producentens anvisninger.

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks, og andre skillemidler inden påklæbning. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**. På stærkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet gasbeton, kan der forprimes med **LIP Primer** i forholdet 1 del primer og 10 dele vand.
I vådzone skal anvisningerne til **LIP Vådrumssystem** og **LIP VS 30 Vandtætningsmembran** følges.

Brugsanvisning

5 kg **LIP Multi Fliseklæb** drysses under omrøring i ca. 1,6 liter vand. Til **LIP Multi Fliseklæb Hvid** anvendes ca. 1,4 liter vand. Efter ca. 5 min. henstand, røres blandingen grundigt igennem og er klar til brug. Blandingen skal bruges inden 5 timer efter blandingstidspunktet. Inden påføring af **LIP Multi Fliseklæb** skal underlaget være rensed for snavs m.m. for at sikre den bedst mulige vedhæftning. (Se under "Forbehandling").

LIP Multi Fliseklæb påføres underlaget med den glatte side af en bredtandet spatel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag, således at der opnås 80-100% dækning af fliserne bagside.

Ved udendørs brug eller ved lægning af storformatfliser skal der være 100% mørteldækning. Dette opnås ved Buttering-Floating metoden, hvor der påføres fliseklæb både på underlaget og flisen.

Mørteldækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres ved at tippe en nyopsat flise ud fra grundlaget. Efterretning af fliser kan normalt foretages indtil 15 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne. Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fuger fjernes inden afbinding. Ophobning af fliseklæb i fugerne kan evt. medføre farvenuancer i fugemassen. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

Forbrug

Ca. 2,5 kg pr. m², afhængig af valg af flise/klinke.

Emballage

5 og 25 kg plastlaminerede papirposer.
Skal opbevares tørt.

Mærkning

Lokalirriterende. Indeholder calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calcium-hydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset. R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S22 Undgå indånding af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Kodenummer: 00-4. Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993). Pr. nr. 472383 - PRN. nr. 076036.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data

CE-Klassificering: C2 E S1

Arbejdstemperatur:	+5°C - +30°C
Blandingsforhold:	5 kg LIP Multi Fliseklæb Grå til 1,6 liter vand. 5 kg LIP Multi Fliseklæb Hvid til ca. 1,4 liter vand.
Anvendelsestid:	Ca. 5 timer ved 18-20°C
Åben tid:	Ca. 15-30 min. ved 18-20°C
Gangbar:	Efter 1-2 døgn.
Fugning:	Efter 1-2 døgn.
Aftrækstyrke, beton:	Ca. 2,2 N/mm ² *
Aftrækstyrke, glasur:	Ca. 2,2 N/mm ² *
Aftrækstyrke, vinyl:	Ca. 2,7 N/mm ² *
Aftrækstyrke, malet beton:	Ca. 1,8 N/mm ² *
Aftræksstyrke efter 24 timer:	≥ 0,5 N/mm ²
Aftræksstyrke efter 28 døgn:	≥ 1,0 N/mm ²
Elasticitet:	1,6 mm pr. løbende meter *
Lagring:	Ved tør opbevaring er holdbarheden ubegrænset.

* iflg. afprøvninger foretaget af DTI/NBI

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Farver

Grå og hvid.

LIP -når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: