

LIP

Sanitetssilicone

Høj kvalitetssilicone
ISO 11600-F-25 LM



► Inden- og udendørs brug ► Våde rum

LIP Sanitetssilicone

09.2013

Anvendelsesområde

LIP Sanitetssilicone er en højelastisk alkoholbaseret siliconefugemasse, der er særlig velegnet til tætning og fugning i køkken og badeværelset. LIP Sanitetssilicone er særlig velegnet til klinker, fliser, marmor, natursten og har en særdeles god vedhæftning til de fleste materialer, som f.eks. metal, mursten, keramik, kunststoffer, glas, PVC og behandlet træ.

Misfarver ikke natursten og marmor.

Underlag

LIP Sanitetssilicone kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for skillemidler.

Hvis affedtning er nødvendigt, affedtes med alkohol eller ethanol. Det anbefales at lave vedhæftningstest for at bestemme produktets egnethed på materialet.

Der kræves normalt ingen primning af underlaget.

Brugsanvisning

Inden fugning med **LIP Sanitetssilicone**, afdækkes kanterne og man sikrer at der ikke kan opstå en 3-punkts-hæftning. Dette kan opnås med f.eks. sliptape eller bagstop. Bagstop eller sliptape må ikke primes.

LIP Sanitetssilicone pålægges med pistol på rene, tørre og fedtfrie flader. Fugerne fyldes helt op og inden for 10 minutter kan overfladen efterglittes med en sæbe/vand-mættet fugepind. Frisk overskydende masse fjernes med acetone eller rensbenzin. Afhærdet fugemasse fjernes med barberblad eller hobbykniv.

Fugedimensionering

Fugebredde	Fugedybde	Tilladt difference
3-4 mm	4-5 mm	+/- 1 mm
6 mm	6 mm	+/- 1 mm
8 mm	6 mm	+/- 1 mm
10 mm	8 mm	+/- 2 mm
15 mm	10 mm	+/- 2 mm
20 mm	12 mm	+/- 2 mm
25 mm	15 mm	+/- 2 mm

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække, inden siliconen tørrer op.

Forbrug

Fugebredde i mm x fugedybde i mm = forbrug i ml/m.

Emballage

300 ml patroner. Skal opbevares tørt.

Mærkning

Ikke mærkningspligtigt.
Malkode.: 00-1

Indeholder alkoxy.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Tekniske data













	Farvet	Transparent
Hindedannelse:	Ca. 19 min.	Ca. 14 min.
Volumsvind:	Ca. 3%	
Vægtfylde:	1,29 g/ml	1,03 g/ml
Shore A:	Ca. 25	18
E-modul 100%:	Ca. 0,4 N/mm ²	0,3 N/mm ²
Brudforlængelse:	250%	350%
Elasticitet:	+/- 30%	
Vulkanisering:	Ved optagelse af fugt fra omgivelserne	
Gennemhærdning:	Ca. 1-2 mm/24 timer	
Temperaturbestandighed:	-50°C til 150°C	
Anvendelsestemperatur:	+5°C til +40°C	
Fugebevægelse:	30%	
Lagring:	Holdbarheden 12 mdr. fra produktionsdato.	

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERF Ablade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.

Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor. For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.

Farver:

			
Transparent	Hvid	Råhvid	Perlehvid
			
Manhattan	Grå	Koksgrå	Jasmin
			
Sand	Bahamabeige	Brun	Sort

LIP -når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: