

LIP

Hurtighærdende Fliseklæb

Speciel cementbaseret
fleksibel fliseklæb



- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ På gamle fliser og vinyl
- ▶ MK godkendt

LIP Hurtighærdende Fliseklæb

04.2010

Anvendelsesområde

Opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, mosaik, skiffer, murstensskaller, glasuldplader, rock-woolplader, polyphorplader m.m.

Underlag

PÅ: betonelementer, klinkerbeton, pudset væg, gasbeton og Siporex, gipskartonplader, vandfaste finerplader, malede overflader, gulvvinyl, gamle fliser eller klinker, m.m.

Støbte betonvægge og dæk ældre end 3 mdr. Afretningslag ældre end 2 uger og iht. gældende anvisninger.

I svømmebassiner, kølerum samt steder, hvor der ønskes stor vedhæftning og forskydningsstyrke anvendes **LIP Multi Fliseklæb**.

Brugsanvisning

5 kg **LIP Hurtighærdende Fliseklæb** drysses under omrøring i ca. 1,2 ltr. vand. Efter ca. 5 min. henstand, røres blandingen grundigt igennem og er klar til brug. Blandingen skal bruges inden ca. 30 min. efter blandingstidspunktet.

Inden påføring af **LIP Hurtighærdende Fliseklæb** skal underlaget renses for snavs og støv, for at sikre den bedst mulige vedhæftning. Derefter påføres **LIP**

Hurtighærdende Fliseklæb underlaget med den glatte side af en bredtandet spartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag, således at der opnås 80-100% dækning af fliserens bagside. Mørteldækning og vedhæftning bør jævnligt kontrolleres ved at tippe en nyopsat flise ud fra væggen. Efterretning af fliserne kan normalt foretages indtil 15 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugsevne. Eventuelle rester af fliseklæb på fliseoverfladen og i fuger fjernes inden afbinding. Ophobning af **Hurtighærdende Fliseklæb** i fugerne kan evt. medføre farvenuancer i fugemassen. Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning.

LIP Hurtighærdende Fliseklæb skal opbevares tørt. Udfugning må tidligst påbegyndes 1,5-2 timer efter opsætning, afhængig af konstruktionens fugtindhold. Til udfugning anbefales LIP fugeprodukter.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

Forbrug

Ca. 2,5 kg pr. m².

Emballage

5 og 25 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

Mærkning

Lokalirriterende. Indeholder calciumoxid. Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på hud og øjne. Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 mdr.

R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S22 Undgå indånding af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Kodenummer: 00-4 Kodenummer for brugsklar blanding: 00-4 (1993). Pr. nr. 584350

Henvisning Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data

CE-Klassificering: C2FE S1

Arbejdstemperatur:	+5°C - +30°C
Blandingsforhold:	5 kg LIP Hurtighærdende Fliseklæb til 1,2 liter vand.
Anvendelsestid:	Ca. 45 min. ved 18-20°C
Åben tid:	Ca. 30 min. ved 18-20°C
Gangbar:	Tidligst efter 2 timer afhængig af underlagets fugtindhold og sugsevne
Fugning:	Tidligst efter 4 timer afhængig af underlagets fugtindhold og sugsevne
Aftræksstyrke efter 24 timer:	≥ 0,5 N/mm ²
Aftræksstyrke efter 28 døgn:	≥ 1,0 N/mm ²
Aftrækstyrke ved tør lagring:	≥ 1 N/mm ²
Aftrækstyrke ved våd lagring:	≥ 1 N/mm ²
Aftrækstyrke ved frost/tø:	≥ 1 N/mm ²
Aftrækstyrke ved varme:	≥ 1 N/mm ²
Lagring:	Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 mdr.

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Farver

Grå.

LIP -når der bygges på kvalitet!

LIP

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: