

LIP Multi Kakelfix

Produktinformation

LIP Multi Kakelfix är en plasticerad cementbunden fästmassa. Vattenfast och oorganisk för utomhus- och inomhusbruk med en flexibilitet på 1,6 mm/m.

Användningsområde

Uppsättning och läggning av: Kakel, klinker, mosaik, marmor, skiffer, granit, rockwoolplattor, polyphorplattor, glasullplattor m.m. samt läggning på värmegolv.

På fasta underlag av: Betong äldre än 3 månader (klass 3 BBV's branschregler), lättbetong, siporex, putsade ytor, gipsskivor, gasbetong, vattenfasta fanérskivor, golvvinyll, gamla kakelplattor eller klinker, simbasänger samt kylrum eller ytor där man önskar stor vidhäftning och förskjutningsstyrka.

Underlag och förbehandling

Underlaget ska vara fast och väl rengjort från damm, smuts och andra skiljeämnen. Observera BBV's branschregler för keramiska beläggningar i våtutrymmen.

Godkändkonstruktioner:

LIP VS30 system 17 och LIP Foliesystem 25

LIP Multi Kakelfix bör inte användas under +5°C.

Bruksanvisning

Häll 5 kg **LIP Multi Kakelfix** under omrörning i ca 1,6 l vatten (helst med maskinvisp). Låt blandningen mogna i 5 min. och rör om en gång till.

Plattsättning

Påför fästmassan med en tandad spackel först med den släta sidan sedan dras ytan av med den tandade sidan till ett jämt tjockt skikt. Tändernas storlek ska väljas med hänsyn till plattornas baksida.

OBS! Plattornas baksida får inte komma i kontakt med underlaget.

Kontrollera med jämna mellanrum att fästmassan verkligen täcker plattornas baksida till 80 – 100%. Vid montering av storformatsplattor och ytor där rörelser i underlaget kan förekomma ska täckningen på plattan vara 100%. Detta uppnås med "buttering-floating" metoden, alt. använd **LIP Flytfix**.

Materialåtgång: Ca 1,5 – 3 kg per m².

- i torrutrymmen

Det fasta rena underlaget grundas för att binda damm och sluta porerna med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (1 del **LIP Primer 54** och 3 delar vatten). Blandningen penslas eller borstas ut på underlaget. Behandlingen förlänger öppettiden och ökar vidhäftningen avsevärt.

OBS! Spacklade ytor primas alltid med **LIP Primer 54** förtunnad med vatten 1:3 (en del **LIP Primer 54** och tre delar vatten).

Fogning

Tidigast efter ca 1-2 dygn efter plattsättningen beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. Vi rekommenderar **LIP Fogmassa/Klinkerfog** eller **LIP Multifog**. Se bruksanvisning på fogförpackningen.

Rengöring

Händer och verktyg rengörs i varmt vatten.

Mjukfog

Vid rörelsesfogar, rörgenomgångar och sanitära installationer, anslutning mot snickerier etc. skall fogning utföras med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus AMA 83.

LIP Sanitetssilikon eller liknande.

Förpackning

5 kg och 25 kg plastlaminerade papperspåsar.

Varuinformation

Irriterande: (Xi). Innehåller: Kalciumoxid.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.

Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat per kg torr cement. Irriterar ögon, andningsorgan och hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur:	+5 - +30°C
Blandningsförhållande:	5 kg. LIP Multi Kakelfix till 1,6 l vatten
Öppentid:	ca 5 tim. vid +18 - +20°C
Bearbetningstid:	ca 15 min. vid +18 - +20°C
Gångbart:	efter 1-2 dygn
Fogning:	efter 1-2 dygn
Avdragsstyka, betong:	ca 2,2 N/mm ²
Avdragsstyka, kakel:	ca 2,2 N/mm ²
Avdragsstyka, vinyl:	ca 2,7 N/mm ²
Avdragsstyka, målad betong:	ca 1,8 N/mm ²
Elasticitet:	1,6 mm per meter
Lagring:	Vid torr lagring är hållbarheten 1 år

Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta BBV's branschregler av SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg

Grå, vit.

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: